

Số:GC02/TM/CKDA

Hà Nội, ngày 06... tháng 11... năm 2022.

THƯ MỜI CHÀO GIÁKính gửi: Quý Công Ty

Hiện nay Công ty chúng tôi đang có nhu cầu gia công sơn tĩnh điện nhôm thanh thông tin cụ thể như sau:

I. Hàng hóa, số lượng, giao nhận

1) Hàng hóa, số lượng

TT	Nội Dung	ĐVT	Tổng KL	Ghi chú
1	Gia công sơn tĩnh điện nhôm thanh (bao gồm các công đoạn: sơn, phun lô gô DAA, dán băng dính bảo vệ bề mặt, bao gói nilong ...)	Kg	200.000	Toàn bộ vật tư do CKDA cung cấp

2) Giao nhận: theo thỏa thuận

II. Yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn nghiệm thu**1. Độ dày lớp sơn phủ**

- Lớp sơn phủ tĩnh điện màu:
 - ✓ Chiều dày lớp sơn trung bình $60 \div 80\mu\text{m}$, cận min $\geq 50\mu\text{m}$, cận max $\leq 120\mu\text{m}$ (Phụ thuộc vào từng chủng loại sơn khác nhau).
 - ✓ Sản phẩm sau sơn có chiều dày lớp sơn lớn hơn $120 \div 160\mu\text{m}$
 - ✓ Sản phẩm sau sơn có chiều dày lớp sơn $> 160\mu\text{m}$ không đạt yêu cầu.

2. Độ bóng bề mặt

- Được đo trên thiết bị đo độ bóng tại góc nhìn ánh sáng 60° và độ bóng được quy định theo từng chủng loại sơn khác nhau.

3. Độ bám dính

- Sử dụng dao cắt con lăn có 6 lưỡi cắt hoặc dao 1 lưỡi được cắt lưới mắt sàng kích thước $1 \times 1\text{mm}$.
- Tỷ lệ bong tại các mép và chỗ giao nhau của vết cắt không vượt quá 5% phạm vi của vùng cắt khi tiến hành giật nhanh một tấm băng dính kích thước rộng 25mm (lực kéo $10 \pm 1\text{N}/25\text{mm}$, góc kéo 60°) được dán vào vết cắt chéo sâu bằng giao cắt con lăn đến lớp kim loại.

4. Độ chịu va đập

- Đối với các dòng sơn không bảo hành, bảo hành 5 năm, bảo hành 10 năm: khi tác dụng một lực 2.5N, bề mặt không bị rạn nứt, chiều dài của vết nứt không quá 3mm và không có bất kỳ vết bong rộp nào tách ra khỏi bề mặt lớp phủ.
- Đối với các dòng sơn bảo hành 20 năm, 30 năm: Khi tác dụng một lực 2.5N, bề mặt không có bất kỳ vết bong rộp nào tách ra khỏi bề mặt lớp phủ.

5. **Màu sắc sản phẩm**

- Được quy định theo màu sắc của từng chủng loại sơn.

6. **Các khuyết tật bề mặt**

* *Bề mặt sản phẩm ưu tiên:*

- Đánh giá bằng trực quan: Lớp phủ phải bao quát được tất cả bề mặt ưu tiên của profile và không thể phát hiện bất kỳ một vết nứt, sai sót nào khi nhìn từ khoảng cách nhất định:
 - ✓ Đối với sản phẩm sử dụng ngoài trời: Nhìn từ khoảng cách 5m.
 - ✓ Đối với sản phẩm sử dụng trong nhà: Nhìn từ khoảng cách 3m.
- Không cho phép có các vết rỗ sơn, vón sơn, các vết xước, lỗi lõm cục bộ và các vết sạn do phôi hoặc các vết than chì.

* *Bề mặt sản phẩm không ưu tiên:*

- Cho phép phát sinh các vết rỗ sơn, sạn, xước và các vết than chì, vết đồ gá khi sơn...với mức độ không rõ nét và không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ, tính lắp ghép của sản phẩm khi gia công lắp ghép cửa.
- Đối với các sản phẩm có khe góc cạnh:
 - ✓ Tại vị trí khe góc cạnh thuộc mặt không ưu tiên cho phép các lỗi mỏng sơn, hở chân nhôm, vết đồ gá...
 - ✓ Khách hàng có yêu cầu đặc biệt đối với các vị trí khe góc thuộc mặt không ưu tiên sẽ thực hiện theo tiêu chuẩn nghiệm thu riêng.

7. **Quy định sơn, quy cách dán bảo vệ bề mặt, bao gói, phun lô gô theo bản quy định đính kèm**

III. **Thanh toán**

1. Hình thức thanh toán : Bằng chuyển khoản.
2. Đồng tiền thanh toán : Đồng Việt Nam
3. Phương thức thanh toán : Theo thỏa thuận giữa hai bên.

IV. **Thời gian hiệu lực của chào giá**

- Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày.
- Thời gian nhận báo giá: Trước 12h (giờ Việt Nam) ngày 10. tháng 11. năm 2022.

Đề nghị Quý công ty gửi báo giá theo một trong các hình thức sau:

Hình thức 1: Gửi trong phong bì được niêm phong kín và ghi rõ ngoài phong bì:

“Hồ sơ chào giá gia công sơn tĩnh điện – Không được mở trước giờ quy định”

Nơi nhận:

- Văn thư – Phòng Hành chính - Công ty Cổ Phần Cơ Khí Đông Anh Licogi.
- Địa chỉ : Km 12+800, quốc lộ 3, Tổ 6, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Hình thức 2: Gửi báo giá qua email: (Gửi đồng thời 02 email)

Địa chỉ email nhận: hai.ln@ckda.vn
hung.nv@ckda.vn

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu : PMH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI



GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT NHÔM

Chái Hồng Khanh

